

ULEXITE Ca – Na – B :

LX 13

Consigliata per il corretto apporto di calcio, sodio e boro ai vetri ed alle fritte ceramiche.
Suggested to give the right amount of B , Ca , Na to glass and to ceramic frits .

Analisi Chimica / Chemical Analysis

B ₂ O ₃	59,00 – 60,00 %
Na ₂ O	8,50 – 12,00 %
Fe ₂ O ₃	0,28 – 0,30 %
CaO	18,00 – 22,00 %
MgO	0,40 – 0,70 %
Cl	< 0,05 %
SO ₄	< 0,05 %
L.O.I.	2,40 – 6,00 %

Imballaggio : BB1000kg su paletta

Packaging : BB1000kg on pallet

Analisi Granulometrica / Particle size

200mesh